

Технологическая карта выполнения простой штукатурки

№	Наименование и последовательность выполнения трудовых действий	Технические требования
1.	Приготовление раствора	Подвижность раствора для накрывки должна соответствовать погружению стандартного конуса на 10-11см. Раствор должен быть пластичным и однородным.
2.	Смачивание поверхности	Поверхность грунта должна быть равномерно смочена, но на ней не должно быть капель воды.
3.	Нанесение накрывочного слоя	Броски раствора следует выполнять на не большом расстоянии один от другого.
4.	Разравнивание накрывочного слоя	Толщина накрывочного слоя после выравнивания должна быть 2мм.
5.	Затирка поверхности.	После затирки в разгонку на поверхности не должно быть следов от затирки вкруговую.